

Transforme sua fachada com a linha Suvinil Fachada Protegida. Você protege suas paredes externas contra os efeitos do sol e da chuva, mantendo cores vibrantes.

A tinta que protege sua parede por 8 anos⁵

Indicação de uso	Especialmente indicada primeira pintura e repintura de área externa, sobre superfícies de concreto, bloco de concreto, fibrocimento, texturas, reboco e sobre Suvinil Massa Acrílica.		
Cores	São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede. Já sabe qual é a sua?		
Atributos	Película elástica e impermeável, livre de fissuras ¹ e infiltrações		
	Proteção contra ações do tempo ^{2,3}	-	+
	Proteção contra mofo, algas e fungos ^{2,4}	-	+



Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:	
Tipo:	Função
4.5.16	Pintar e acompanhar a dilatação de até 0,3 mm, e retração de superfícies de alvenaria em geral.

Desempenho:

Para cores com coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35:

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942.	Mínimo de: 4,0 m²/L	Este produto →	≥ 4 m²/L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942 ⁵ .	Mínimo de: 70 m²/18 L, 14 m²/3,6 L e 3,5 m²/0,9 L	Este produto →	Vide quadro de rendimento acabado
Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943.	Mínima de: 80,0%	Este produto →	≥ 80,0 %

Para todas as cores:

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940.	Mínimo de: 150 ciclos	Este produto →	≥ 150 ciclos
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 100 g/L	Este produto →	1 - 12 g/L
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.	Critério de: “resiste”	Este produto →	Resiste
Alongamento de acordo com ABNT NBR 16548 e ABNT NBR,13321	Alongamento na ruptura mínimo de 100 %	Este produto →	≥ 100 %
Resistência à tração na ruptura de acordo com a ABNT NBR 16548 e ABNT NBR,13321,	Mínimo 1,5 MPa	Este produto →	≥ 1,5 MPa

Informações técnicas:

Do que é feita essa tinta?

Água, resina acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, espessantes, tensoativos, 2-octil-2H-Isotiazol-3-ona (fungicida), diuron (algicida), Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1/bactericida); Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinila. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 3,6 L 18 L	Embalagens (Sistema SelfColor) →	3,2 L 16 L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)		44 - 55 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)		30 - 40 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)		1,20 - 1,35 g/cm³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro		8,5 - 11,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)		36 meses

PREPARAR		PINTAR		SECAR	
					
O que você vai pintar?	Diluição:	Para aplicar, use:	Demãos:	Tempo:	Embalagem/Rendimento acabado ⁶ :
Primeira pintura, repintura, concreto, Suvinil Massa Acrílica, blocos de concreto, fibrocimento, Texturas ⁴ e reboco.	10% com água potável	Rolo de lã com pelos médios (22 mm) ou pelos altos (25 mm) e trincha.	3 ou mais O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas	Lata (18 L): Branco até 85 m ² Cores até 85 m ² Lata (16 L): Bases até 76 m ² Galão (3,6 L): Branco até 17 m ² Cores até 17 m ² Galão (3,2 L): Bases até 15 m ²
Trincas dinâmicas (abertura acima de 0,3 mm)					
Abrir as trincas em V (10 x 10 mm). Aplicar Suvinil Fundo Preparador. Preencher a abertura com aplicações de Suvinil Selatrinca com o auxílio de uma espátula e intervalos entre as aplicações de 24 horas. Cobrir com Tela de Poliéster, fixando-a com Suvinil Fachada Protegida Emborrachada sem diluição.					

 **Vai usar airless? Siga os passos abaixo para preparar este produto para aplicar com airless:**

PASSO 1 - selecione o tipo de bico mais adequado - existem diversos tipos de bicos. Alguns são projetados para maior produtividade e outros, para dar o melhor acabamento. Vai uma dica? Consulte o manual do seu equipamento para escolher o tipo de bico mais adequado e confira sempre as recomendações do fabricante do Bico de pulverização.

PASSO 2 - escolha a largura do leque do bico de aplicação. Leques mais abertos representam um aumento da produtividade (m² pintados a cada passada), porem reduzem a espessura da camada de produto aplicado. Leques mais fechados aumentam a camada aplicada. A dimensão da superfície define a abertura do leque também: superfície maiores (ex: Fachadas) usam leques mais abertos e Superfícies menores (ex: portas, pilares e vigas). Vai uma dica? Sobreponha cada faixa de aplicação até 50% da faixa anterior. Se possível, cruze as demãos em faixas horizontal e vertical para melhor fechamento e acabamento. Mantenha a pistola perpendicular à superfície, a uma distância aproximada de 30 cm.

PASSO 3 - escolha a abertura do bico de aplicação mais adequado ao produto que vai aplicar. Use bico com abertura de 015 - 019”. Vai uma dica? Confira sempre as dicas de manutenção e de operação de seu equipamento airless para obter a melhor aplicação.

PASSO 4 - prepare o produto para a aplicação - Homogenize o produto com um misturador motorizado. Faça teste de uniformidade do formato de abertura do leque de pulverização em um pedaço de parede ou em outra superfície. Ajuste a pressão do equipamento conforme o produto a ser aplicado e o formato de abertura do leque desejado. Se necessário, dilua o produto até o limite da diluição indicada para aplicação a rolo de lã, homogeneizando bem o produto com misturador motorizado. Vai uma dica? Filtre seladores, fundos, resinas e tintas de acabamento através de uma tela antes de aplicar - isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de proteger o equipamento e prolongar sua vida útil. Ao aplicar massas com airless, lembre-se de remover os filtros do equipamento e da pistola. Consulte o manual do fabricante para mais dicas sobre filtros e como evitar entupimentos do bico da pistola airless.

Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCÊ VAI PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.
Parede pintada: com bolhas, partes soltas ou mal aderidas	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se houver indícios de presença de humidade, trate-a antes de realizar a pintura.
Parede mofada	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Em ambientes externos, nivele com Suvinil Massa Acrílica.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.
Telhas de fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas	Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.

Passo a passo:

**1. Planeje-se**
Programar-se para realizar a pintura é a melhor forma de evitar danos pela chuva. Certifique-se do clima no dia da pintura e antecipe-se para realizá-la no período da manhã, assim a tinta tem tempo para secar antes da temperatura mudar.

**2. Prepare a fachada**
Limpe a fachada e consulte a tabela no verso se houver alguma imperfeição.

**3. Conserte imperfeições**
Se houver buracos ou rachaduras, use massa acrílica. Deixe secar e lixe para ficar liso.

**4. Proteja as áreas que não serão pintadas**
Use fita adesiva para cobrir rodapés, molduras e interruptores para evitar que a tinta respingue neles.

**5. Misture a tinta**
Mexe bem a tinta com algo que tenha as pontas quadradas (uma boa dica é usar uma régua).

**6. Comece a pintar**
Use um pincel para pintar primeiro as bordas da parede (chamamos isso de "recorte"). Em seguida, use um rolo de pintura para cobrir o restante da parede fazendo movimentos em W.

**7. Dê as demais demãos (se necessário)**
Depois que a primeira camada secar, você pode aplicar as demais demãos para obter uma cor mais rica e uniforme (fique atento ao intervalo de tempo entre as demãos, esta informação está na embalagem).

**8. Remova a fita**
Tire a fita adesiva com cuidado antes que a tinta seque completamente.

**9. Deixe secar e fique atento ao clima:**
Deixe a parede secar bem, e admire o resultado final! Se choveu e o resultado não ficou como esperado, consulte as dicas no site: www.suvinil.com.br/blog/pintei-a-parede-e-choveu

Observações:

Antes de pintar com a Suvinil Fachada Protegida Emborrachada, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 30 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente e fique tranquilo: isso não interfere na cor e na durabilidade da sua pintura. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais.

Após a pintura, como limpar a parede? A cada 24-30 meses no máximo, de acordo com o nível de sujeira da sua parede. Aplique uma mistura de água e água sanitária na proporção 1:1 sobre as paredes e depois de uma hora lave toda a superfície com água.

Quando terminar de usar toda a tinta, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Mas fique atento: a cor da tinta pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta/catálogo. Isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção das tintas Suvinil. Produtos elastoméricos são sensíveis a objetos pontiagudos ou cortantes, e podem reter mais sujeiras.

- Fissuras são rachaduras até 0,3 mm. Validação pela norma ABNT NBR 13321 (Membrana Acrílica para Impermeabilização).
- Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos de portfólio de Suvinil.

3. Validação pela norma ABNT NBR 15380 (Resistência a radiação UV e à condensação de água pelo ensaio acelerado).

4. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho “resiste”.

5. TERMO DE GARANTIA: Suvinil Fachada Protegida Emborrachada foi feita para dar proteção e durabilidade para as suas paredes externas. Aplicando Suvinil Fachada Protegida Emborrachada de acordo com as Instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção contra fissuras vai durar até 8 anos dentro das condições de uso não industrial. A garantia está condicionada à reaplicação a cada 5 anos de uma demão de Suvinil Fachada Protegida Emborrachada da mesma cor utilizada ou de duas a três demãos de Suvinil Fachada Emborrachada se houver troca da cor. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto e ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica aos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura a proteção contra infiltrações, trincas, deslocamentos e outros problemas da edificação ou a aplicação de tintas de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Fachada Protegida Emborrachada são desconhecidos pela Suvinil.

6. O Método ABNT NBR 14942 utiliza técnica de aplicação em condições específicas de temperatura, umidade relativa do ar, substrato selado padronizado, ferramenta de aplicação padrão e instrumentos de medição aferidos. O rendimento obtido pela NBR 14942 é similar a aplicação de uma tinta sobre uma parede bem selada, lisa e uniforme para repintura sobre tinta acetinada ou semibrilho. Outras condições de aplicação na obra podem alterar o rendimento, tais como: diluições diferentes da indicada na embalagem, superfícies absorventes e/ou rústicas que absorvem mais produto, como por exemplo: reboco, concreto, gesso novos e sem pintura, texturas de qualquer tipo, entre outros.

Algumas precauções:

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. Mantenha fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evite a liberação para o meio ambiente. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outras informações:

A Ficha com Dados de Segurança pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. Emergências médicas (24h): CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas: 0800-0148-110. Em caso de emergência (24h): 0800-0192-274 ou +55 (11) 2349-1355. Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Mendonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria

