



DESCRIÇÃO

É um fundo à base de emulsão acrílica, ideal para selar superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em áreas externas e internas. Proporciona a redução do número de demãos do acabamento, principalmente em superfícies novas e porosas.

INDICAÇÃO

Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em áreas externas e internas.

CORES

Cores Prontas: Branco

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Maior Proteção
- Corrige Imperfeições
- Melhor Desempenho
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes e Éteres Glicólicos.

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.1.2.5

Sólidos por peso: 49 - 52%

VOC: 00,05 - 00,2 g/L

Sólidos por volume: 28 - 31%

pH: 9,00 - 9,50

Viscosidade: 75 - 95 KU

Peso Específico: 1,387 - 1,427 g/cm³

Diluição:

Rolo de Lã/Pincel: Em todas as demãos dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO com 1 parte de água limpa.

Pistola: Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO com 2 partes de água limpa.

Rendimento:

Quarto 0,9L:	Não se aplica
Galão 3,6L:	Até 34m ² por demão
Lata 18L:	Até 170m ² por demão

Quarto 0,8L:	Não se aplica
Galão 3,2L:	Não se aplica
Lata 16L:	Não se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque:	30 minutos
Entre demãos:	2 a 4 horas
Final:	4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:	Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em áreas externas e internas.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).
Acabamentos Recomendados:	SUPER PAINT SUPER PREMIUM, METALATEX FOSCO, METALATEX BRILHO, METALATEX REQUINTE, METALATEX LITORAL, METALATEX BIOPROTECT, METALATEX ELASTIC, NOVACOR EXTRA, NOVACOR COBRE MAIS E KEM TONE.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none">1 - Aplique o produto sempre em camadas finas.2 - Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.3 - Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 90 %.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

