



BOLETIM TÉCNICO • SW Texturarte Rustica

DESCRIÇÃO

SW TEXTURARTE é uma linha de texturas de base acrílica, hidrorrepelente e que proporciona os mais variados efeitos decorativos em ambientes externos e internos. **TEXTURARTE RÚSTICA** possui partículas de quartzo levemente encorpadas que corrigem pequenas imperfeições e grande resistência à abrasão e intempéries.

INDICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: Branca

Cores personalizadas: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa.

Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.

Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Super Durabilidade
- Repele Água
- Rústica
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), cargas minerais inertes, Polímeros Acrílicos Modificados, Hidrocarboneto Alifático (Faixa de Destilação 140°C - 200°C), Éteres Glicólicos. Isentos de Chumbo e Cromatos.

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.6.3

Sólidos por peso: 85 - 86%

VOC: 23,5 - 28,8 g/L

Sólidos por volume: 32 - 37%

pH: 9,00 - 10,00

Peso Específico: 1,922 - 2,016 g/cm³

Prazo de validade:

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Rendimento:

**Lata
(Cores
Prontas) :**

25kg rende até 8 m² por
demão

**Lata
(Cores
Personaliz
adas) :**

25kg rende até 8 m² por
demão

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque: 8 horas

Final: 4 dias

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:

Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Reboco Fraco /Caiação/Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:

Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
6. TEXTURARTE RÚSTICA: Aplique como fundo uma demão de acrílico fosco, como METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO ou DESIGN PREMIUM FOSCO, na mesma cor da textura e aguarde a secagem por pelo menos 3 horas. Em painéis de até 2m², aplique SHERWIN-WILLIAMS TEXTURARTE RUSTICA com uma desempenadeira de aço e com a textura ainda úmida, passe a desempenadeira de plástico criando o efeito RÚSTICA da forma desejada. Logo após, continue com o mesmo procedimento no restante da superfície.

ACABAMENTOS RECOMENDADOS E OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Metalatex Super Lavável Fosco, Metalatex Super Lavável Requinte, Metalatex Super Lavável Brilho, Metalatex Litoral, Novacor Paredes Pro, Novacor Extra, Novacor Cobre Mais, Super Paint Super Premium, ProCraft Premium,
IMPORTANTE: Não indicamos a aplicação de METALATEX ELASTIC, ou quaisquer outros produtos ELASTOMÉRICOS ou EMBORRACHADOS sobre texturas que apresentem hidrorrepelência. Em caso de dúvidas consulte nosso SAC.

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

set/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

