BOLETIM TÉCNICO • VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM BRILHANTE

DESCRIÇÃO



VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM é um produto alquídico desenvolvido para dar acabamento e maior durabilidade em superfícies externas e internas de madeira. É resistente à ação nociva de raios ultra violeta sobre a madeira e proporciona proteção contra os efeitos da chuva e da maresia.

INDICAÇÃO

VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM Pode ser aplicado em superfícies internas e externas de madeira e vime. Para outras superfícies, consulte os produtos e indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento brilhante.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Super resistência sol e chuva.
- Repele a água.
- 4 anos de garantia.
- Exterior / Interior.
- Premium.

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

- *Rolo de Espuma e Pincel.*
- *Pistola.*
- *2-3 demãos.*
- *Pronto para Uso.*
- *3 h ao toque..*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:	Resinas Alquídicas, Sílico Aluminato de Sódio, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Hidrocarbonetos Alifáticos com faixa de destilação entre 140º – 200ºC, Aditivos e Octoatos Metálicos.
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11702
Tipo:	4.3.1.7

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM também atende aos requisitos da ABNT NBR 16.211.

Prazo de validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Referências:	Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Diluição :

Rolo de espuma / Pincel:

Madeira Nova Interna: Na 1ª demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 3 a 5 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2ª e demais demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Madeira Nova Externa: Na 1ª demão, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Na 2ª e demais demãos,diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Repintura ou madeira já selada: em todas as demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com 1 1/2 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Pistolal:

Pintura e repintura: diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM, com 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS, com pressão entre 30 a 35 lbs/pol².

Utilize SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS como diluente. Nunca utilize thinner, gasolina, benzina ou outros solventes.

O envernizamento só deverá ser efetuado em madeiras cuja umidade se situe entre 8% e 12%. Caso se opte pela aplicação direta do verniz sem recorrer à selagem, a primeira demão deverá ser diluída em 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM com até 5 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Rendimento:

Galão 3,6L: Até 17 m² acabados**.

Galão 09L: Até 4,25 m² acabados**.

*****Rendimento m² acabado, conforme ABNT NBR 16568.***

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor, tipo de diluente, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura , conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Secagem:

Toque: 3 horas.

Entre demãos: 12 horas

Final: 24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação: 1- Madeiras resinosas | 2- Madeiras já envernizadas em bom estado | 3- Madeiras envernizadas com indícios de deterioração

Preparação:

Norma ABNT NBR 13245 Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.

1- Lixe até remover a película superficial, eliminando as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento. Caso necessário, repita a operação.

2- Lixe a superfície e ela estará pronta para aplicação

3- Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, prepare a superfície utilizando Thinner conforme recomendação da embalagem.

O que preciso usar? Thinner

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície:.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
3. Evite retoques isolados durante e após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85 %; .

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
6. A inalação proposital pode causar dependência;
7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;

Suporte ao médico: Centro de Informação e Assistência Toxicologica - CIATox - Tel.: (11) 2661-8571 ou 08000 148 110 - atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).
Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br
0800 702 4037
Fabricado e Distribuído por:
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

nov/25