BOLETIM TÉCNICO

Suvinil Selador Acrílico

O selador que te ajuda na primeira pintura.

Suvinil Selador Acrílico é a preparação que uma superfície merece antes de receber a pintura. Funciona assim: quando você aplica o selador, ele preenche os poros das paredes internas e externas, criando uma camada branca e uniforme que ajuda a aumentar o rendimento e a cobertura da tinta que vem a seguir.

Indicação de uso	É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento.
Cor	Ao abrir a lata, você vai encontrar um selador de cor branca.
Principais Atributos	**Prepara a parede pra primeira pintura.** **Para aumentr o rendimento da tinta.** **Cobre e preenche os poros.**

Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo:	Função
4.1.2.5	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas.

Desempenho:

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	**Mínima de: 40 %**	**Este produto →**	**≥40%**
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	**Concentração máxima de: 50 g/L**	**Este produto →**	**≥ 0,7 g/L**

Informações técnicas:

Do que é feitos esse produto?

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos, Biocida, mistura de: 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1/Bactericida), 2-octil-2H-isotiazol- 3-ona (Fungicida).

Embalagens (Cores prontas) → 3,6L e 18 L

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	**27 - 29 %**
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	**1,235 - 1,265 g/cm^3**
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	**8,0 - 10,0**
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	**36 meses**

PREPARAR

Superfície	Diluição:
Reboco, blocos de concreto e concreto aparente.	10% com água potável.

APLICAR

Para aplicar, use:	Demãos:
Rolo de lã, pincel ou trincha.	1

SECAR

Tempo:	Embalagem / Rendimento: (m^2/demão)
Ao toque: 2 horas Final: 6 horas	Lata (18 L): rende até 120 m^2 Galão (3,6 L): rende até 24 m^2

PINTAR

Vai usar airless? Siga os passos abaixo para preparar este produto para aplicar com airless:

PASSO 1 - selecione o tipo de bico mais adequado - existem diversos tipos de bicos. Alguns são projetados para maior produtividade e outros, para dar o melhor acabamento. Vai uma dica? Consulte o manual do seu equipamento para escolher o tipo de bico mais adequado e confira sempre as recomendações do fabricante do Bico de pulverização.

PASSO 2 - escolha a largura do leque do bico de aplicação. Leques mais abertos representam um aumento da produtividade (m^2 pintados a cada passada), porem reduzem a espessura da camada de produto aplicado. Leques mais fechados aumentam a camada aplicada. A dimensão da superfície define a abertura do leque também: superfície maiores (ex: Fachadas) usam leques mais abertos e Superfícies menores (ex: portas, pilares e vigas). Vai uma dica? Sobreponha cada faixa de aplicação até 50% da faixa anterior. Se possível, cruze as demãos em faixas horizontal e vertical para melhor fechamento e acabamento. Mantenha a pistola perpendicular à superfície, a uma distância aproximada de 30 cm.

PASSO 3 - escolha a abertura do bico de aplicação mais adequado ao produto que vai aplicar. Use bico com abertura de 017 - 021”. Vai uma dica? Confira sempre as dicas de manutenção e de operação de seu equipamento airless para obter a melhor aplicação.

PASSO 4 - prepare o produto para a aplicação **-** Homogenize o produto com um misturador motorizado. Faça teste de uniformidade do formato de abertura do leque de pulverização em um pedaço de parede ou em outra superfície. Ajuste a pressão do equipamento conforme o produto a ser aplicado e o formato de abertura do leque desejado. Se necessário, dilua o produto até o limite da diluição indicada para aplicação a rolo de lã, homogeneizando bem o produto com misturador motorizado. Vai uma dica? Filtre seladores, fundos, resinas e tintas de acabamento através de uma tela antes de aplicar - isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de proteger o equipamento e prolongar sua vida util. Ao aplicar massas com airless, lembre-se de remover os filtros do equipamento e da pistola. Consulte o manual do fabricante para mais dicas sobre filtros e como evitar entupimentos do bico da pistola airless.

Preparar a parede:

Antes de começar a pintura, observe como está a sua parede e siga as orientações abaixo.

ONDE VOCÊ VAI APLICAR?	COMO PREPARAR:
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Espere a secagem e cura do reboco, são 28 dias.
Paredes com imperfeições profundas	Corrija a depressão ou buraco com reboco e espere os 28 dias para a cura.
Parede mofada	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.
Parede com manchas de gordura ou de graxa	Lave água e detergente, enxague e espere secar.
Quer uma dica? Misture apenas a quantidade de Selador Acrílico que você vai usar na hora de preparar a parede..	

Aplicação:

01

Abra lata e **misture o produto com uma espátula.**

02

Dilua 1 L de Suvinil Selador Acrílico com 100 ml de água.

03

Proteja tudo o que você não quer selar: portas, janelas e rodapés.

04

Para sua pintura ficar ainda melhor e durar por muito tempo, **use todos os produtos Suvinil que fazem parte do sistema de pintura.**

Observações:

Antes de utilizar o Selador Acrílico Suvinil, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Para um resultado final ainda melhor, utilize Suvinil Selador Acrílico com outros produtos Suvinil.

Quando terminar de usar todo produto, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Algumas precauções:

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. Mantenha fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evite a liberação para o meio ambiente. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outras informações:

A Ficha com Dados de Segurança pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. Emergências médicas (24h): CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas: 0800-0148-110. Em caso de emergência (24h): 0800-0192-274 ou +55 (11) 2349-1355. Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 – IV / Região

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria

SAC 0800 011 7558

www.suvinil.com.br