

O selante que preenche e se adapta à sua parede.

Suvinil Selatrinca é o completo que resolve as trincas da sua parede. Com o Fundo Preparador e o Suviflex, ele faz parte de um sistema para tratar, e sua tecnologia com partículas emborrachadas se adapta aos movimentos da trinca e não deixa a pintura rachar. Sabe o que isso significa? Além de preencher as trincas, também evita que elas voltem com o tempo.

Indicação de uso	Indicado para vedação de trincas e fissuras em alvenaria em pintura e repintura. É indispensável o uso do Suvinil Fundo Preparador para paredes antes da aplicação do Suvinil Selatrinca.
Cor	Ao abrir a lata, você deve encontrar uma massa branca.
Principais Atributos	 Preenche as trincas da parede.
	 Tecnologia com partículas emborrachadas.



Referências normativas: Produto não classificado pela norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Informações técnicas:

Do que é feito esse produto?

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, álcoois e tensoativos carboxilados e etoxilados e mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1 /Bactericida). Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) →	5,04 Kg 0,43 Kg
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	85 - 87 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	80 - 82 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,300 - 1,500 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	9,0 - 11,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR		APLICAR		SECAR	
					
Superfície:	Diluição:	Para aplicar, use:	Demãos:	Tempo:	Rendimento:
Pintura e repintura.	Pronto para uso.	Espátula de aço. Cartucho: Utilize o aplicador da embalagem e repassar com espátula de aço.	2 a 4 até preencher a trinca.	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 24 horas Final: 24 horas	Se você tiver uma abertura em V, com medidas 10x10 mm, um galão de Suvinil Selatrinca vai cobrir de 25 a 30 metros lineares de trinca. Se você tiver uma abertura em V, com medidas de 10x10 mm, um cartucho de Suvinil Selatrinca vai preencher de 2,5 a 3 metros lineares de trinca.

Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

Como tratar as trincas:

	01 Abra a trinca com uma chave de fenda ou esmerilhadeira elétrica até formar uma abertura em “V” com largura de 10 mm e profundidade de até 10 mm.
	02 Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador e espere as 8 horas do tempo de secagem.
	03 Preencha as trincas com Selatrinca usando uma espátula de aço. Aplique quantas demãos forem necessárias até preencher a trinca e espere secar por no mínimo 24 horas entre cada demão.
	04 Quando a trinca já estiver vedada, aplique uma demão de Suviflex diluído com 10% de água e espere secar por 4 horas.
	05 Por último, use mais uma camada de Suviflex para fixar na região da trinca a Suvinil Tela Poliéster de 20 cm de largura.

Observações:

Antes de aplicar Suvinil Selatrinca em ambientes externos, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo ou ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe para outro dia. Chuva e ventos fortes levantam poeira ou partículas suspensas que grudam no acabamento. Não recomendamos aplicar acabamentos e/ou complementos à base de resina de PVA por cima do Suvinil Selatrinca. Para um resultado final ainda melhor, utilize o Selatrinca com outros produtos Suvinil.

Obs.: se a abertura da trinca for mais larga que 10 mm, passe, primeiro, argamassa para cobrir parte da falha, mas deixe uma parte para ser coberta depois. Espere 28 dias para a cura da argamassa e, em seguida, complete a depressão com o Selatrinca.

Como dar acabamento nas trincas tratadas? Antes de pintar sobre a trinca tratada, aplique Suvinil Massa Acrílica ou Suvinil Efeito Suave, imitando o acabamento do restante da parede. Após a secagem, repinte toda a parede com a tinta Suvinil de sua preferência.

Quando terminar de usar toda a tinta, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e/ou plástica.

Mas fique atento: se você guardar as sobras para usar depois, o produto pode sofrer alterações e ter um resultado final diferente. Sugestão: aproveite para preparar mais alguma superfície ou doe o que restou para alguém.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. Mantenha fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outras informações:

A Ficha com Dados de Segurança pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. Emergências médicas (24h): CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas: 0800-0148-110. Em caso de emergência (24h): 0800-0192-274 ou +55 (11) 2349-1355. Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900
Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria e Serviços ao Mercado

