

O verniz com três camadas de proteção.

Proteção, proteção e proteção. Quando o assunto é Suvinil Verniz Proteção Tripla, essa é a palavra-chave. Com ele, você pode envernizar todos os tipos de madeira, dentro e fora da sua casa, graças aos pigmentos com proteção ultravioleta, resina e aditivos, que protegem a película contra radiação UV. Tudo isso com 5 anos de garantia e resistência a chuva, sol e maresia.

Indicação de uso	Indicado para proteção de superfícies externas e internas de madeira, proporcionando à madeira excelente resistência ao intemperismo natural e aos raios ultra-violeta.
Cor	São 5 cores prontas pra combinar com você e com sua madeira. Já sabe qual é a sua?
Principais Benefícios	5 5 anos de garantia depois de pintar¹
	Proteção contra chuva, sol e maresia ²
	Tripla proteção UV ³
	Sua madeira protegida e linda



Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo	Função
4.3.1.7	Envernizar e proteger a madeira, proporcionando acabamento brilhante e fosco para ambientes internos e externos e proporciona maior resistência à radiação solar.
4.3.1.9	

Desempenho:

Atender às especificações da ABNT NBR 16211

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	Mínimo de: 40%	Este produto →	≥43%
Secagem de acordo com a ABNT NBR 15311	Máximo de 12 horas	Este produto →	≤12 horas
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299. (brilhante)	Mínimo de: 80 UB a 20°	Este produto →	≥80 UB a 20°
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299. (fosco)	Máximo de: 10 UB a 85°	Este produto →	≤10 UB a 85°
Chumbo de acordo com a ABNT NBR 16407 e legislação vigente ⁴	Limite máximo: 0,06%	Este produto →	Isento de metais pesados.
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 600 g/L	Este produto →	máxima de: 510 g/L
Determinação de rendimento de acordo com a ABNT NBR 16568.	Mínimo de: 15 m ² /3,6 L acabado	Este produto →	Vide quadro - Embalagem/Rendimento acabado ⁵
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.	Critério de: “resiste”	Este produto →	Resiste

Informações técnicas:

Do que é feito esse verniz?

Resina alquídica a base de óleo vegetal semissecativo, cargas sintéticas (fosco), hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos inorgânicos e secantes organometálicos, Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio, querosene (petróleo), xileno; bis(2-etilhexanoato) de cálcio, Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidila), bis(2-etilhexanoato) de zinco, bis(2-etil-hexanoato) de cobalto, Sebacato de metila e 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidila, Solvente de nafta (petróleo), aromática leve, nafta de baixo ponto de ebulição. Não contém metais pesados. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 0,9 L | 3,6 L

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)

34 - 42%

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)

0,88 - 0,98 g/cm³

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)

48 meses

PREPARAR		APLICAR			SECAR	
O que você vai envernizar?	Diluição:	Para aplicar, use:	Vai usar pistola?	Demãos:	Tempo:	Embalagem/Rendimento acabado ⁵ :
Madeiras nova	10% com aguarrás	Rolo de espuma, pincel ou pistola.	Dilua com até 20% de aguarrás e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm ² ou 30 e 35 lbs/pol ² . Se necessário, coe o produto antes de aplicar.	3	Ao toque: 4/6 horas	Galão (3,6 L): até 18m ² /demão
Repintura				1 a 2	Entre demãos: 12 horas	¼ Galão (0,9 L): até 4,5m ² /demão
					Final: 24 horas	

Preparar a madeira:
Antes de começar, observe como está sua madeira.

O QUE VOCÊ VAI ENVERNIZAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER	Aplicar o verniz:
Madeira nova não resinosa	Elimine as farpas com uma lixa grana 180 a 240. Tire todo o pó e depois aplique uma demão do verniz com diluição máxima indicada. Você também pode optar por aplicar Suvinil Seladora para Madeira em ambientes internos e secos	01 Abra a lata e misture bem o produto com uma espátula. 02 Dilua 1 L de verniz com 100 ml de Suvinil Aguarrás e misture de novo. 03 O verniz tem que deslizar pela madeira em pinceladas compridas. Se o pincel repuxar, dilua um pouco mais. 04 Lembre-se de esperar o tempo de 12 horas entre as demãos. Quer uma dica? Misture apenas a quantidade de verniz que você vai usar na hora da aplicação.
Repintura de madeira	Elimine o brilho com uma lixa grana 180 a 240. Lixe sempre no sentido dos veios da madeira. Tire todo o pó antes de reaplicar o verniz.	
Madeira resinosa	Efetue banhos intercalados de thinner e álcool até remoção total da resina.	
Superfícies enceradas, com lustra móveis, mancha de gordura, de óleo ou de graxa	Limpe com Thinner para limpeza ou solução desengraxante.	
Partes mofadas	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	

Observações:

Antes de aplicar o Suvinil Verniz Proteção Tripla, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais. Para um resultado final ainda melhor, utilize o Suvinil Verniz Proteção Tripla combinado com outros produtos Suvinil. Se você pintou alguma superfície que vai realizar limpeza, espere 7 dias antes de fazê-lo.

Após a pintura, como limpar a superfície? Use um pano ou uma esponja macia com detergente neutro e, em seguida, limpe com um pano umedecido com movimentos suaves, apenas no local afetado.

Quando terminar de usar todo o verniz, lembre-se de descartar a embalagem do seu Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Mas fique atento: a tonalidade do seu verniz pode variar, conforme a cor da madeira em que ele vai ser aplicado. O rendimento pode variar, dependendo de fatores externos que vão além do controle do fabricante, como, por exemplo, a preparação e absorção da superfície.

1. **TERMO DE GARANTIA:** O Suvinil Proteção Tripla foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Tripla de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vai durar até 05 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Proteção Tripla a cada 02 anos. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Proteção Tripla são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme teste de intemperismo natural.

3. Além da proteção proveniente da resina e pigmentos, tem em sua composição aditivos protetores UV.

4. Decreto nº 9.315, de 20 de Março de 2018, Regulamenta a lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008, que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.

5. O Método ABNT NBR 16568 estabelece o rendimento de vernizes para uso interior e exterior. Esse método determina o rendimento teórico máximo de um verniz em função de seu volume de sólidos e de uma camada seca pré-definida sem considerar as perdas provenientes da aplicação. O rendimento obtido pela NBR 16568 é similar a aplicação de verniz final depositada sobre o substrato. Outras condições e variações devido à superfície e/ou aplicação podem ocorrer.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. Mantenha fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outras informações:

A Ficha com Dados de Segurança pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. Emergências médicas (24h): CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas: 0800-0148-110. Em caso de emergência (24h): 0800-0192-274 ou +55 (11) 2349-1355.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900
Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.

